

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации**
Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079

в отделении I Москва УФК по г. Москве

Испытательный лабораторный центр

Место осуществления лабораторной деятельности

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

Телефон/факс: (495)970-97-74; (499)141- 85-23; (499)149-76- 49

e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510440

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

О.М. Чекмарев

Дата утверждения и выдачи протокола

«27» марта 2026 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 03.93-A208-25.ПР-26**

- | | |
|---|--|
| 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): | ООО "Кузнецкий Технопарк". Адрес: 442530, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Белинского, зд. 8А/6, Российская Федерация ИНН 5803027055. Телефон +7 (841) 230-21-82, эл. почта kuznecsk@foamline.com |
| 2. Место отбора: | 442530, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Белинского, зд. 8А/6, Российская Федерация
Точка (место) отбора: Складское помещение.
Заявка № А208/25 от 03 февраля 2026 г. |
| 3. Наименование продукции, состав и область применения: | Мебельный клей на основе негорючих растворителей «Elabond Universal»
Состав: - Дихлорметан – 40-70%
- SBS каучук – 10-20%,
- Нефтеполимерная смола - 10-15%,
- Канифоль сосновая - 10-15%,
- Глицериновый эфир канифоли – 10%
- Присадка АСП 3 - 0.005-0.008 %.
Область применения: Для склеивания пеноматериалов, ткани, кожи между собой, а также с деревом, картоном, ДВП, ДСП, металлом и другими материалами в процессе производства мягкой мебели. |
| 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес: | ООО "Кузнецкий Технопарк", адрес производства: 442530, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Белинского, зд. 8А/6, Российская Федерация |
| 5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы): | Типовой представитель: Мебельный клей на основе негорючих растворителей «Elabond Universal» |
| 6. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010. Глава II. Раздел 6. Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели. |
| 7. Дополнительная информация | Пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб. |
| 8. Основание на проведение работ | Договор № 147-26 от 28.01.2026 |
| 9. Дата получения образца на испытания: | 27 февраля 2026 г. |

10. Дата проведения испытания: 03– 27 марта 2026 г.

11. Код образца (пробы): .03.93-A208-25.07.01.Д-26

Список приборов, использованных при проведении анализа

Наименование, заводской номер (№)	Дата очередной	№ свидетельства о поверке, калибровке, аттестации
Весы лабораторные электронные; CE; CE1502-C; Рег. №50838-12	24.08.2026	№С-АВР/25-08-2025/458716538
Хроматограф газовый "Кристалл 5000.2" №952603	20.10.2026	С-ВИЧ/21-10-2025/476989988
Фотометр фотоэлектрический КФК-3КМ № 23049	08.04.2026	С-АВР/09-04-2025/424156347
Анализатор изображений АТ-05 № 89	03.10.2026	С-МА/04-10-2024/376368451
Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01 №038703	12.08.2026	С-МА/13-08-2025/362792025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Мебельный клей на основе негорючих растворителей «Elabond Universal»				
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФЦ/2688-03	80-120	87
Санитарно-химические показатели**				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20°C Относительная влажность 45%				
Ацетальдегид	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,01	0,002±0,001
Спирт изопропиловый	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,20	Менее 0,001*
Спирт метиловый	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,50	Менее 0,001*
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	0,003±0,001
Санитарно-химические показатели**				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 40°C Относительная влажность 45%				
Ацетальдегид	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,01	0,002±0,001
Спирт изопропиловый	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,20	Менее 0,001*
Спирт метиловый	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,50	Менее 0,001*
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	0,004±0,001
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ.	15,0	Менее 0,3*

Примечание:

*- Ниже диапазона методики

** - Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04

- Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра

2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Эксперт-химик

О.Е. Волкова



